Hoja de Técnica y de Seguridad

Fecha Revisión: 25-mayo-2007
Fecha Emisión: 13-diciembre-2016

Producto: NIEBLA 514 GRIS CLARO

Propiedades Físicas:

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES
Peso específico	2.45 a 2.348 Kg/dm3
Indice de refracción	1.51a 1.53
Punto de reblandecimiento	730ºC
Coeficiente de dilatación lineal (entre 0 y 300ºC)	85 x 10 -7
Módulo de young	7 x 10-7 Kg/cm2
Dureza Escala Mohs	4
Rockwell (c)	48 Rc
Calor especifico a 20 º C	0,18 Cal/gr/ºC
Conductividad térmica a 20º C	0,018 Cal/seg/cm/ºC
Constante dieléctrica (1 Mc a 20ºC)	70,0 a 7.6
Resistividad volumen a 250ºC	10 (6.5) a 10 (7) Ohms
Fuerza dieléctrica 4500 KV/cm	4500 Kv/cm
Difusividad térmica	0,005 cm2/seg
Resistencia a la traccion	300-5000 N/cm2

VIDREPUR, S.A.
Comercio, 3 - Pol. Ind. "El Mijares"
12550 - Almazora (Castellon)
CIF: A-12094009

Propiedades Técnicas:

Absorción de agua	0%	(UNE-EN-ISO 10545-3)
Resistencia al hielo	No Heladizas	
Resistencia quimica	Clasificación GHA (EXP.42109 Lab. Cer. Sebastian Carpi)	(UNE-EN-ISO 10544-13)
Resistencia en autoclave	Sin variación	(UNE-EN-ISO 10545-11)
Resistencia a la dilatación	Sin variación	
Resistencia a manchas	Clase 5	(UNE-EN-ISO-10545-14)
Duración	Ilimitada	

Presentación de la mercancía:

PRESENTACIÓN DE LA MERCANCIA						MALLA / PAPEL		
Formato	PLACA		CAJA			PALET		
	Piezas	Dimensiones	Placas	M2	Kg	Cajas	M2	Kg.
		317 x 317 mm	10	1	9	126	126	1.134
25 x 25 mm	144	317 x 317 mm	20	2	18	63	126	1.134
12 x 12 mm	529	317 x 317 mm	10	1	9	126	126	1.134
38 x 38 mm	64	317 x 317 mm	20	2	20	63	126	1260
50 x 50 mm	36	317 x 317 mm	20	2	20	63	126	1260

PRESENTACIÓN DE LA MERCANCIA						PUNTOS		
Formato	PLACA		CAJA			PALET		
	Piezas	Dimensiones	Placas	M2	Kg	Cajas	M2	Kg.
25 x 25 mm	180	317 x 396 mm	16	2	18	72	144	1.296

Identificación de producto y empresa:

Composición del NIEBLA 514 GRIS CLARO:

Fabricado por Vidrepur S.A.
C/Comercio nº 3 "Polígono Industrial El Mijares"
12550 Almazora (Castellón) España
Tel 34 964 564040 Fax:34964564011
E-mail: vidrepur@vidrepur.com
www.vidrepur.com

Identificación de peligros:

Los peligros identificados son cortes y salto de partículas o esquirlas, durante la colocación del producto

Primeros auxilios:

Acudir al médico en caso de incrustación de partículas o esquirlas en los ojos.

Medidas de lucha contra-incendios:

Punto de inflamación: N / A
Temperatura de autoingición: N / A
Medidas de extición no idóneas: N/A
Métodos de extinción: Agua, CO2, Espuma, Polvo

No se requieren medidas especiales de lucha contraincendios, ni equipamiento en caso de incendio.
Las altas temperaturas pueden producir en el mosaico vítreo, roturas y pueden saltar esquirlas de material.

Manipulación y almacenamiento:

No se requieren medidas especiales de almacenamiento

VIDREPUR, S.A.
Comercio, 3 - Pol. Ind. "El Mijares"
12550 - Almazora (Castellón)
CIF: A-12094009

Control de exposición/protección individual:

No se requieren medidas de exposición y protección individual.
Durante la colocación del producto, deben utilizarse guantes de protección para cortes y gafas de protección para evitar las partículas o esquirlas de vidrio durante el corte del producto.

Estabilidad / datos de reactividad:

El producto es estable hasta temperatura de reblandecimiento.
El producto no reacciona con los ácidos ni bases (salvo el FH)

Información toxicológica:

No se require información toxicológica, el producto no es tóxico.

Consideraciones sobre la eliminación:

Debe eliminarse de acuerdo con la legislación local y nacional sobre este producto inerte.

Información del transporte:

No se requieren precauciones particulares.

RECOMENDACIONES A SEGUIR EN LA COLOCACIÓN:

MALLA- PUNTOS:

1.- Es muy conveniente que la superficie, paredes, suelos, sobre los que vaya a ser aplicado el material estén perfectamente lisas y mastreadas, para obtener un acabado perfecto.

2.- Ajustar y aplicar la placa sobre el soporte untado con cola.

3.- Presionar con la ayuda de una llana de madera o caucho.

4.- Para efectuar las juntas, extender una barboliña de producto especial para juntas, con una espátula de caucho.

5.- Limpiar con una esponja húmeda . Enjuagar y secar con un trapo bien seco.

6.- Si ha seguido esta instrucciones, su trabajo será menor y su rendimiento mejorará sensiblemente.

Otras informaciones:

Esta informacion refleja los conocimientos actuales, describe el producto y no debería ser interpretada como una especificación de venta.
El uso de esta información y las condiciones de uso del producto, quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario.
Fuentes de información. Fichas de datos de seguridad de nuestros proveedores, a cuyo conocimiento tenemos a bien, remitirnos.

VIDREPUR, S.A.
Comercio, 3 - Pol. Ind. "El Mijares"
12550 - Almazora (Castellón)
CIF: A-12094009