


PRESENTACIONES

PRODUCTO	MOSAICO
TIPO DE PRODUCTO	CERAMICA
ESTILO	MATE
LANZAMIENTO	2015
MARCA	KLIPEN

TAMAÑOS



FORMATO:

30x30 cm

GRUPO: Bla

FORMATO PIEZA INDIVIDUAL:

4,8x4,8 cm

GRUPO: Bla

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCION	NORMA	RESULTADOS	VALORES DE ACUERDO A LA NORMA
PROPIEDADES FISICAS	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	0,21%	E < 0,5%
	RESISTENCIA A LA TENSIÓN	UNE-EN-ISO 10545-4	N/A	≥35Mpa
	Modulos de Ruptura			
	Modulos de Carga	UNE-EN-ISO 10545-4	N/A	≥1300N
	RESISTENCIA A LA ABRASION	UNE-EN-ISO 10545-7	N/A	Mínimo Clase 3
PROPIEDADES QUIMICAS	EXÁMEN DE ATAQUE QUIMICO	UNE-EN-ISO 10545-13	GLA y GHA	DE ACUERDO A CLASE POR EL FABRICANTE
	Ácidos y bases (L,H)			
	Productos de Limpieza Productos para piscina		GA	MINIMO GB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-14	CLASE 5 REMUEVE	TEST DE OBSERVACIÓN
	RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE-EN-ISO 10545-9	RESISTENTE	NINGUNA RUPTURA DESPUES DE 10 CICLOS
	RESISTENCIA AL HIELO	UNE-EN-ISO 10545-12	RESISTENTE	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	EXÁMENES	ESTANDAR USADO	CLASE	INTERVALO DE VALORES
PROPIEDADES DEL ESMALTE	RESISTENCIA	PEI	N/A	1 al 5
	EXAMEN DE RESISTENCIA AL RAYADO	MOHS	N/A	1 al 10
	ANTI-DESLIZANTE	DIN 51130 R	EN SECO: 56 EN MOJADO: 14	DE R9 A R13

	DESCRIPCION	NORMA	RESULTADOS	VALORES DE ACUERDO A LA NORMA	
TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE	LONGITUD	UNE-EN-ISO 10545-2	N/A	±0,6%	
	ANCHURA		N/A	±0,6%	
	GROSOR		N/A	±5%	
	DESVIACION		N/A	±0,5%	
	ORTOGONALIDAD		N/A	±0,2%	
	PRUEBA DE PLANITUD				
	Curvatura Central		N/A	±0,2%	
	Curvatura Lateral		N/A	±0,2%	
	Distorción		N/A	±0,2%	
	CALIDAD DE LA SUPERFICIE		N/A	≥95%	