

Certificado de Especificaciones Técnicas

PRODUCTO: SENSORIAL OFW MATTE FORMATO: 33X100 RET DIMENSIÓN NOMINAL: 33.3X100.0 Revisión: 1
 DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN: 333.0 X 1000.0mm X 11.0 mm CONTIENE: 3 Pecas 1,00 m2 10,76 SQFT GRUPO: BIII

Características técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR	10545-	+/-0.50	%	+/-0.50
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR	10545-	+/-0.50	%	+/-0.50
VAR. DIM. EN REL. MEDIA DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
VAR. DIM. EN REL. MEDIA DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
VARIACION DEL ESPESOR	10545-2	+/-10.0	%	+/-5.0
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.30	%	+/-0.10
RECTITUD DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.30	%	+/-0.10
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.20
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.20
DESVIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL	10545-2	+0.50/-0.30	%	+0.50/-0.10
DESVIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS	10545-2	+0.50/-0.30	%	+0.30/-0.10
DESVIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO	10545-2	+0.50/-0.30	%	+0.30/-0.10
ALABEO EN RELACION DIAGONAL	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.30
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	>=95	%	>=95
ABSORCION DE AGUA	10545-3	> 10	%	> 10
RESISTENCIA A FLEXION	10545-4	>=15	N/mm2	>=17
CARGA DE RUPTURA	10545-4	>=600	N	>=700
CLASE DE USO	10545-7	Especificar	PEI	0
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	OK
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6	10545-8	-	C-1	5.8 a 7.0
EXPANSION POR HIDRATACION	10545-10	-	mm/m	<=0.6
RESISTENCIA A LA HENDIDURA	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	Min.Classe 3
COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO	NBR13818	Especificar	-	-
COEFICIENTE HUMEDO WET	ASTM1028	Especificar	-	-
VARIACION EN EL TONO				V1

Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)
 PEI 0 - Usar en paredes.



Rodrigo Pereira Guedin
 Director Industrial