


**PRESENTACIONES**



BEIGE




BLANCO




GRIS

PRODUCTO	FIORE
TIPO DE PRODUCTO	GRES PORCELANICO
ESTILO	ESMALTADO ADZ
LANZAMIENTO	2015
MARCA	KLIPEN
GARANTÍA RESIDENCIAL	8 AÑOS
GARANTÍA COMERCIAL	3 AÑOS

**TAMAÑOS**



**FORMATO:**  
60x60 cm  
**GRUPO:** BIB



**FORMATO:**  
30x60 cm  
**GRUPO:** BIB

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	DESCRIPCION	NORMA	RESULTADOS	VALORES DE ACUERDO A LA NORMA
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	0.6%	0,5%≤ E ≤3%
	RESISTENCIA A LA TENSIÓN	UNE-EN-ISO 10545-4	35 Mpa	≥30Mpa
	Modulos de Ruptura			
	Modulos de Carga	UNE-EN-ISO 10545-4	1375 N	≥1000N
	RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO 10545-7	CLASE 4 /2100 Rev. RESISTENTE	TEST DE OBSERVACIÓN
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	EXÁMEN DE ATAQUE QUÍMICO	UNE-EN-ISO 10545-13	GLB y GHB	DE ACUERDO A CLASE POR EL FABRICANTE
	Ácidos y bases (L,H)			
	Productos de Limpieza Productos para piscina		GA	MINIMO GB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-14	CLASE 3 REMUEVE	TEST DE OBSERVACIÓN
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO 10545-9	RESISTENTE	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE
	RESISTENCIA AL HIELO	UNE-EN-ISO 10545-12	RESISTENTE	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	EXÁMENES	ESTANDAR USADO	CLASE	INTERVALO DE VALORES
PROPIEDADES DEL ESMALTE	RESISTENCIA	PEI	N/A	1 al 5
	EXAMEN DE RESISTENCIA AL RAYADO	MOHS	N/A	1 al 10
	ANTI-DESIZANTE	PRUEBA R	R-10	DE R9 A R13

	DESCRIPCION	NORMA	RESULTADOS	VALORES DE ACUERDO A LA NORMA
TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE	LONGITUD	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.0% ~ +0.1%	±0,6%
	ANCHURA		-0.0% ~ +0.1%	±0,6%
	GROSOR		9,6 mm	±5%
	RECTITUD DE LOS LADOS		-0.0% ~ +0.01%	±0,5%
	RECTANGULARIDAD		-0.0% ~ +0.1%	±0,5%
	PRUEBA DE PLANITUD			
	Curvatura Central		-0.0% ~ +0.2%	±0,5%
	Curvatura Lateral		-0.2% ~ +0.1%	±0,5%
	Distorción		-0.1% ~ +0.2%	±0,5%
	CALIDAD DE LA SUPERFICIE		97% APROBADO	≥95%