

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Laboratório de Produto

ISO 13006-10545

Norma Brasileira Equivalente ABNT - NBR 13818

Revestimiento Cerámico Prensado GRUPO B11b (6% < Eb ≤ 10,0%)

PRODUCTO: NINHO 30X60 BRILLO

TIPOLOGÍA: CERÁMICA

FORMATO: 30X60

CÓDIGO: 41221E

LÍNEA: DECORA DESIGN



Características	Normas de ensayo	Resultados
Físicas		
Absorción de Água (%Aa)	ISO 10545-3 NBR 13818 - anexo: B (6% < Aa ≤ 10,0%)	10
Módulo de Resistencia a la Flexión (MPa)	ISO 10545-4 NBR 13818 - anexo: C (Média: ≥ 18)	18
Carga de Rotura (N)	ISO 10545-4 NBR 13818 - anexo: C (Média: ≥ 500)	500
Expansión por Humedad (mm/m)	ISO 10545- 10 NBR 13818 - anexo: J	0,4
Resistencia a la Fisuración	ISO 10545-11 NBR 13818 - anexo: F	RESISTE
Resistencia al Congelamiento	ISO 10545-12 NBR 13818 - anexo: M	NA
Resistencia al Choque Térmico	ISO 10545-9 NBR 13818 - anexo: L	NA
Químicas		
Resistencia a las Manchas		
Agente de tinción verde en aceite ligero		5
Agente de tinción rojo en aceite ligero	ISO 10545-14 NBR 13818 - anexo: G (Mínimo: 3)	5
Yodo		5
Aceite de oliva		5
Resistencia Química		
Ácido Clorhídrico 3% (v/v)		B
Hidróxido de Potasio 30 g/L		B
Ácido Cítrico 100 g/L		B
Ácido Láctico 5% (v/v)	ISO 10545-13 NBR 13818 - anexo: H (Mínimo: B)	B
Ácido Clorhídrico 18% (v/v)		B
Hidróxido de Potasio 100g/L		B
Cloruro de Amonio 100 g/L		A
Hipoclorito de Sodio 20 mg/L		A

Coeficiente de Fricción

Superficie Seca	ANSI A137. Sección 9.6 (Valor Medio Mínimo 0,42)	0,4
Superficie Mojada		0,3

Lugar de Uso

RI - Revestimiento Interno

Recomendación para la Aplicación

Para información de recomendaciones de aplicación, consulte el especificador virtual.

Marechal Deodoro, 31/05/2021

POINTER



989aa30ede92e3999de5584e9c5be9d8d08962