

# Hoja Técnica y de Seguridad

Fecha Emisión: 17-Febrero-2023

Producto: 5604 NATURE ROYAL (Malla)

## Propiedades Físicas:

Peso específico	2.45 a 2.348 Kg/dm <sup>3</sup>
Índice de refracción	1.51a 1.53
Punto de reblandecimiento	730°C
Coefficiente de dilatación lineal (entre 0 y 300°C)	85 x 10 <sup>-7</sup>
Módulo de Young	7 x 10 <sup>-7</sup> Kg/cm <sup>2</sup>
Dureza Escala Mohs	4
Rockwell (c)	48 Rc
Calor específico a 20°C	0,18 Cal/gr/°C
Conductividad térmica a 20°C	0,018 Cal/seg/cm/°C
Constante dieléctrica (1 Mc a 20°C)	70,0 a 7.6
Resistividad volumen a 250°C	10 (6.5) a 10 (7) Ohms
Fuerza dieléctrica 4500 KV/cm	4500 Kv/cm
Difusividad térmica	0,005 cm <sup>2</sup> /seg
Resistencia a la tracción	300-5000 N/cm <sup>2</sup>

## Propiedades Técnicas:

Absorción de agua	0%	(UNE-EN-ISO 10545-3)
Resistencia al hielo	No Heladizas	
Resistencia química	Clasificación GHA	(UNE-EN-ISO 10544-13) (EXP. 51734, 54433 Lab. Cer. Sebastian Carpi)
Resistencia en autoclave	Sin variación	(UNE-EN-ISO 10545-11)
Resistencia a la dilatación	Sin variación	
Resistencia a manchas	Clase 5	(UNE-EN-ISO-10545-14)
Duración	Ilimitada	

- UNE-EN-ISO 10545-3: DETERMINATION OF WATER ABSORPTION.
- UNE-EN-ISO 10545-7: DETERMINATION OF THE RESISTANCE TO THE ABRASION.ENAMELLED GLASSES.
- UNE-EN-ISO 10545-11: DETERMINATION OF RESISTANCE TO THE FOURTH QUARTER. ENAMELLED TILES.
- UNE-EN-ISO 10545-13: DETERMINATION OF CHEMICAL RESISTANCE.
- UNE-EN-ISO 10545-14: DETERMINATION OF STAIN RESISTANCE.

## Presentación de la mercancía:

PRESENTACIÓN DE LA MERCANCIA			MALLA / PAPEL					
Formato	PLACA		CAJA			PALET		
	Piezas	Dimensiones	Placas	M2	Kg	Cajas	M2	Kg.
25 x 25 mm		317 x 317 mm	10	1	9	126	126	1.134
	144	317 x 317 mm	20	2	18	63	126	1.134
12 x 12 mm	529	317 x 317 mm	10	1	9	126	126	1.134
38 x 38 mm	64	317 x 317 mm	20	2	20	63	126	1260
50 x 50 mm	36	317 x 317 mm	20	2	20	63	126	1260
H35 Liso	99	293 x 317 mm	10	0.87	9.94	126	109.62	1252.44
H35 Relieve	99	293 x 317 mm	10	0.87	10.96	126	109.62	1380.96
Soul	128	324 x 317 mm	10	0.87	9.93	126	109.62	1251.61
Circle	154	301 x 313 mm	13	1.19	11.40	126	149.94	1436.4

## Identificación de producto y empresa:

Composición de 5604 NATURE ROYAL:

Fabricado por Vidrepur S.A.  
C/Comercio nº 3 "Polígono Industrial El Mijares"  
12550 Almazora (Castellón) España  
Tel 34 964 564040 Fax:34964564011  
E-mail: vidrepur@vidrepur.com  
www.vidrepur.com

## Identificación de peligros:

Los peligros identificados son cortes y salto de partículas o esquirlas, durante la colocación del producto.

## Primeros auxilios:

Acudir al médico en caso de incrustación de partículas o esquirlas en los ojos.

## Medidas de lucha contra-incendios:

Punto de inflamación: N/A  
Temperatura de autoignición: N/A  
Medidas de extinción no idóneas: N/A  
Métodos de extinción: Agua, CO<sub>2</sub>, Espuma, Polvo.

No se requieren medidas especiales de lucha contraincendios, ni equipamiento en caso de incendio.  
Las altas temperaturas pueden producir en el mosaico vítreo, roturas y pueden saltar esquirlas de material.

## Manipulación y almacenamiento:

No se requieren medidas especiales de almacenamiento.

## Control de exposición/protección individual:

No se requieren medidas de exposición y protección individual.  
Durante la colocación del producto, deben utilizarse guantes de protección para cortes y gafas de protección para evitar las partículas o esquirlas de vidrio durante el corte del producto.

## **Estabilidad / datos de reactividad:**

El producto es estable hasta temperatura de reblandecimiento.  
El producto no reacciona con los ácidos ni bases (salvo el FH).

## **Información toxicológica:**

No se requiere información toxicológica, el producto no es tóxico.

## **Consideraciones sobre la eliminación:**

Debe eliminarse de acuerdo con la legislación local y nacional sobre este producto inerte.  
Tomar las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de reutilización, revalorización o reciclado. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos, envases y embalajes deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

## **Información del transporte:**

No se requieren precauciones particulares.

## **RECOMENDACIONES A SEGUIR EN LA COLOCACIÓN:**

MALLA - PUNTOS:

- 1.- Es muy conveniente que la superficie, paredes, suelos, sobre los que vaya a ser aplicado el material estén perfectamente lisas y mastreadas, para obtener un acabado perfecto.
- 2.- Ajustar y aplicar la placa sobre el soporte untado con cola.
- 3.- Presionar con la ayuda de una llana de madera o caucho.
- 4.- Para efectuar las juntas, extender una barbotina de producto especial para juntas, con una espátula de caucho.
- 5.- Limpiar con una esponja húmeda. Enjuagar y secar con un trapo bien seco.
- 6.- Si ha seguido estas instrucciones, su trabajo será menor y su rendimiento mejorará sensiblemente.

## **Otras informaciones:**

Esta información refleja los conocimientos actuales, describe el producto y no debería ser interpretada como una especificación de venta.

El uso de esta información y las condiciones de uso del producto, quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario.  
Fuentes de información. Fichas de datos de seguridad de nuestros proveedores, a cuyo conocimiento tenemos a bien, remitirnos.