

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Laboratório de Produto

ABNT NBR ISO 13006

ABNT NBR ISO 10545

Revestimiento Cerámico Prensado GRUPO B11b (6% < Eb ≤ 10,0%)

PRODUCTO: OVER CEMENT GRAY 60X120

TIPOLOGÍA: CERÁMICA

FORMATO: 60X120

CÓDIGO: 202457E

LÍNEA: OVER CEMENT



Características	Normas de ensayo	Resultados
Físicas		
Absorción de Agua (%Aa)	ISO 10545-3 (6% < E ≤ 10,0%)	10
Módulo de Resistencia a la Flexión (MPa)	ISO 10545-4 (Average: ≥ 18)	18
Carga de Rotura (N)	ISO 10545-4 (Média: ≥ 800)	800
Expansión por Humedad (mm/m)	ISO 10545- 10	0,4
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)	ISO 10545-6	3
Resistencia a la Fisuración	ISO 10545-11	RESISTE
Químicas		
Resistencia a las Manchas		
Agente de tinción verde en aceite ligero		5
Agente de tinción rojo en aceite ligero		5
Yodo	ISO 10545-14 (Minimum: 3)	5
Aceite de oliva		5
Resistencia Química		
Ácido Clorhídrico 3% (v/v)		A
Hidróxido de Potasio 30 g/L		A
Ácido Cítrico 100 g/L		A
Ácido Láctico 5% (v/v)		B
Ácido Clorhídrico 18% (v/v)	ISO 10545-13 (Minimum: B)	B
Hidróxido de Potasio 100g/L		B
Cloruro de Amonio 100 g/L		A
Hipoclorito de Sodio 20 mg/L		A

Coeficiente de Fricción

Superficie Seca	ABNT NBR 16919 Método: TORTUS III (Value \geq 0,4)	0,5
Superficie Mojada		0,4

Lugar de Uso

CL - Comercial Ligero | RE - Residencial | RI - Revestimiento Interno

Recomendación para la Aplicación

Para información de recomendaciones de aplicación, consulte el especificador virtual.

Marechal Deodoro, 05/06/2023

POINTER



fa23ca7fd3a17a00e7dade66b55d0d1caf03bef

Pointer | sac.pointer@pointer.com.br | SAC: 0800 082 2002 | Rod. Divaldo Suruagy, Km 12, s/n. - Polo Multifabril Industrial José Aprigio Vilela - Marechal Deodoro, Alagoas - SE - Brasil - 57160-000