



**Weber.col Pro**

## **MODO DE USO**

### **Preparación del soporte**

Sanear las partes disgregables.

Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

### **Procedimiento para la colocación**

1. Amasar Weber.col Pro con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
2. Extender el pegamento en paños de 1 m<sup>2</sup> sobre el soporte con raspín Nº 8 o 10.
3. Extender también pegamento sobre la pieza de porcelanato a enchapar con raspín Nº 6.
4. Proceder a la colocación de la pieza ejerciendo una fuerte presión pareja sobre toda la superficie del porcelanato (utilizar mazo de goma) para un correcto asentamiento.
5. Dejar al menos 3mm de junta entre piezas y 1cm en los perímetros del enchape que quedarán debajo de los zócalos)
6. Dejar transcurrir 48hs. de secado como mínimo para el fraguado.
7. Aplicar la fragua Weber.color Plus con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma.
8. Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.
9. Realizar una limpieza final de obra.

**Aplicaciones**

Colocación de piezas cerámicas y porcelanatos hasta 60 x 60 cm. En pisos y revestimientos interiores.

**Observaciones**

En revestimientos de fachadas o superficies sometidas a cambios de temperatura utilizar Weber.col Superflex.

**Recomendaciones**

Utilizar siempre mano de obra calificada.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Durante la colocación evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Efectuar doble encolado con piezas de baja absorción o de gran tamaño.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

**Rendimiento**

4 m<sup>2</sup> por bolsa de 25 kg (aprox 6kg/ m<sup>2</sup>)

**PRECAUCIONES DE USO**

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.