

PRESENTACIÓN



Elite - 30.5X30.5

| Uso | | Instalación | | | | | |
|-------|------|-------------|-------------|------------|---------|----------|----------|
| Pared | Piso | Salpicadero | Pared Ducha | Piso Ducha | Piscina | Chimenea | Exterior |
| x | | x | x | | | | x |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| No. | NUCLEIDO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA (Bq/kg) | ÍNDICE (%) | INCERTIDUMBRE (%) |
|-----|----------|------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Ra226 | 3.27 | 3.82 | 58.90 |
| 2 | Th232 | 1.02 | 1.19 | 161.41 |
| 3 | K40 | 81.14 | 94.99 | 51.21 |

Peso de la muestra: 309.3 g

Índice de exposición interna (IRa) = 0.016

Índice de exposición externa (I γ) = 0.032

Para IRa \leq 1.0, I γ \leq 1.3, la muestra es material de decoración clase A