



FECHA: 06/02/2017

PORC.PORTINARI DUETTO GR 60X60 BOLD

CÓDIGO 11021618

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO	DUETTO GR HARD
FORMATO	60X60
DIMENSIÓN NOMINAL	60X60
DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN	595.0 X 595.0 mm X 9.50 mm
CONTIENE	5 Pecas 1.77 m2 = 19.05 SQFT
GRUPO	Bla

Características Tecnicas	ISO	Exig. ISO	Unid.	Espec. Cecrisa
Variación dimensional em relacion a W.	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
Variación dimensional em relacion a M.	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.25
Variación del espesor	10545-2	+/- 5.0	%	+/- 5.0
Rectitud de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+0.1/-0.3
Desvío de la ortogonalidad	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.4
Desvío de la curvatura central diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+0.3/-0.1
Desvío de la curvatura de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+0.3/-0.1
Alabeo en relación diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.30
Calidad de la superficie	10545-2	>=95	%	>=95
Absorción del agua	10545-3	<=0.5	%	<=0.5
Resistencia a flexión	10545-4	>=35	N/mm2	>=40
Carga de ruptura	10545-4	>=700	N	>=900
Clase de uso	10545-4		USO	5
Coefficiente del dilatación linear x 10-6	10545-8	-	C-1	6.3 a 7.0
Resistencia al coques termicos	10545-9	-	-	OK
Expansión por hidratación	10545-10	-	mm/m	<=0.6
Resistencia a la hendidura	10545-11	Requerida	-	OK
Resistencia a los productos químicos	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
Resistencia a la ataque acido/alcalino	10545-13	Especificar	-	GLA
Resistencia del esm. a manchas	10545-14	Min.Classe 3	-	Min.Classe 3
Coefficiente del fricción seco/húmedo	NBR13818	Especificar	-	>=0.5/>=0.5
Coefficiente seco/húmedo Dry/Wet	ASTM1028	Especificar	-	
Resistencia ao hielo	10545-12	-	-	-
Resistencia a abrasión profunda	10545-6	-	-	-
Variación en el tono				V4

CLASE DE USO

- 1 - Pared
- 2 - Baños y dormitorios residenciales
- 3 - Instalaciones residenciales sin conexión con el exterior.
- 4 - Todas las instalaciones residenciales
- 5 - Todas las instalaciones residenciales y comerciales de tránsito mediana.
- 6 - Todas las instalaciones residenciales y locales de tránsito intenso.