

weber fragua para piscinas

FICHA TECNICA



DESCRIPCIÓN

Mortero a base de cemento, áridos, pigmentos, polímeros y aditivos especiales que mejoran la trabajabilidad y brindan flexibilidad a la fragua, así como una mínima absorción de agua.

APLICACIONES

Se utiliza para el sellado de juntas en todo tipo de revestimiento cerámico en superficies que van a estar expuestas a la humedad permanente y en zonas donde existe riesgo de proliferación de microorganismos.

Se utiliza para el sellado de juntas en todo tipo de revestimiento: azulejos, pavimentos cerámicos y travertinos, porcelanatos, mármoles, granitos, pepelmas, piedras pizarras y baldosas de concreto en interiores y exteriores en piscinas, tanques, cisternas, piletas, baños, cocinas, lavanderías y saunas húmedas.

VENTAJAS

- Amplia gama de colores intensos y claros.
 - Producto económico.
 - Rápida preparación y aplicación.
 - Facilita el correcto llenado de las juntas.
 - Facilita la limpieza.
 - Mayor rendimiento.
 - Alta adherencia a los revestimientos
 - Alta dureza previniendo el agrietamiento.
 - Alta resistencia al desgaste.
 - Excelente impermeabilidad
 - Previene la proliferación de microorganismos en ambientes húmedos
 - Alta resistencia al cloro.
 - Colores estables.
 - Servicio Técnico Weber
-

MODO DE EMPLEO

Añadir 270 mL de agua por cada kg de fragua y mezclar manualmente o con mezclador de morteros de baja revoluciones (prom. 300 rpm) hasta lograr una consistencia homogénea, sin grumos. Dejar reposar 5 a 10 min., remezclar.

Rellenar las juntas con un fraguador de goma presionando diagonalmente y retirando el excedente.

Dejar secar de 20 a 30 minutos y limpiar con una esponja húmeda, bien exprimida.

Dejar secar 01 hora y limpiar la superficie con un trapo limpio y seco para eliminar los restos de polvo.

Dejar secar mínimo 24 horas, antes del tránsito normal y 07 días antes de llenar con agua la piscina.

RECOMENDACIONES

Antes del fraguado, la cerámica instalada debe tener una edad mínima de 03 días debido a que puede provocar manchas posteriores en la fragua.

Las instalaciones de cerámica deben estar bien niveladas y compactas, sin cajoneos, secas y limpias, las juntas deben estar exentas de pegamento, polvo u otros en toda su longitud y profundidad.

Se recomienda, en caso de calor o viento excesivo, humedecer ligeramente las juntas y esperar el secado superficial del agua.

Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas (altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).

Evite usar la fragua en juntas de dilatación o sujetas a movimientos estructurales de la obra.

Evite limpiar las juntas con ácidos diluidos con agua.

Evite utilizar en frigoríficos.

PRECAUCIONES

Preparar la fragua porcelana piscina en un recipiente limpio.

Prevenir el contacto con los ojos y vías respiratorias

Al culminar la instalación, lavar las herramientas con abundante agua y las manos con agua y jabón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 25°C y 50% HR

▪ Aspecto	Polvo Blanco / Coloreado
▪ Densidad aparente del polvo	1.00 +/- 0.10 g/cm ³
▪ Agua de amasado	270mL/kg agua
▪ Aplicación	Juntas de 3 a 4 mm
▪ Consumo variable, de acuerdo al tamaño y espesor de las piezas y de la junta a utilizar:	
▪ Cerámico 20x20 a 30x30 / junta 3 a 6 mm	Prom. de 0.3 a 0.5 kg/m ²
▪ Tiempo útil de la fragua preparada	02 horas
▪ Temperatura de aplicación	+5 a +35°C
▪ Apertura al tránsito liviano, contacto con agua	24 horas
▪ Apertura al tránsito pesado	03 días
▪ Tiempo previo al llenado de piscinas	07 días
▪ Resistencia a la abrasión (alta)	< 1,000 mm ³
▪ Resistencia a la flexión 28 días	> 3.5 N/mm ²
▪ Retracción a los 28 días	≤ 2 mm/m
▪ Absorción de agua (inmersión 30 min)	< 2 g
▪ Absorción de agua (inmersión 240 min)	< 5 g

PRESENTACIÓN

Colores: Blanco, Celeste, Aguamarina

Envases de polietileno bilaminado de 5 kg.

Duración 24 meses, en envase original sellado. Almacenar en lugar fresco y seco sobre parihuelas. Evitar que los empaques tengan contacto con el agua.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse vía email a info@weber.com.pe

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

H.T/Perú – Versión N°1-2020